



PROWAX 610

ExxonMobil Specialties , South Korea

석유 슬랙(slack) 왁스

제품 설명

Prowax 610 석유 슬랙(slack)과 스케일(scale) 왁스의 Prowax 라인에 있는 낮은 범위의 녹는 점 제품입니다. 이 제품은 녹았을 때, 고체 상태와 지프라기 색이나 : 을 띠며 맑고 반투명한 수정같은물질입니다. 이 제품은 엄격한 제어 과정의 정제를 거쳐 추출되는 석유제품입니다. Prowax 610은 곧은 가지 노말 파라핀과 높은 소 파라핀 탄화수소로 구성된 혼합물입니다.

ExxonMobil 의 왁스는 ExxonMobil Product Quality Management System, EN ISO 9000나 동등한 수준에 의거하여 제조 관리됩니다.

적용 개소

Prowax 610 각 관할권*의 해당되는 법 또는 규제에 따라 다음과 같은 사용 개소에 사용될 수 있습니다:

- 왁스 에멀전
- 왁스 블렌드

* 사용자는 관련 법규를 준수하는지 반드시 확인해야 합니다.

특성과 사양

특성	표준방법(a)	최소	최대
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s	ASTM D445	3.5	4.5
인화점, Cleveland Open Cup, °C	ASTM D92	204	
동결온도, °C	ASTM D938	46.0	56.0
Oil Content, wt%	ASTM D721		25
ASTM Color	ASTM D1500		2.0

참고 1: 제품들은 특정 값을 충족하는 발표에 근거하여 보증됩니다. 실제 값은 특정된 테스트 방법의 설정된 재생력 범위내에서 벗어날수 있습니다.

주의 2: 사양 확정을 위한 목적으로 관찰된 또는 계산된 값은 ASTM E 29 방법에 따라 한계 값을 기술하는데 사용된 마지막 중요한 숫자에서 가장 가까운 단위0 림되어야 합니다.

(a)제품 특성의 보증을 위해서 표준 테스트 방법 대신에 대체 테스트 방법이 사용될 수 있습니다.

보건및안전

이 제품에 대한 보건 및 안전 추천은 물질 안전 자료 표 (MSDS)에서 찾을 수 있습니다. @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

여기에서 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한 Exxon Mobil Corporation이나 해당 자회사의 상표 또는 등록상표입니다.

02-2022

ExxonMobil Asia Pacific Ltd

1 HarbourFront Place

#06-00 HarbourFront Tower One

Singapore 098633

+65 6885 5000

<http://www.exxonmobil.com>

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implic the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved