ExxonMobil

PAVING ASPHALT 60/70 TPI

ExxonMobil Asphalt , Thailand

ผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์เกรดเพนิเทรชัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Paving Asphalt 60/70 TPI **เป็นผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์เกรดเพเนเทรชัน สามารถขอรับข้อมูลจำเพาะสำหรับแอสฟัลท์ประเภทนี้เพื่อการจำหน่ายได้จาก** ExxonMobil **ผ่านฝ่ายจัดซื้อหรือขอจากผู้จัดจำหน่าย**

การใช้งาน

Paving Asphalt 60/70 TPI **แนะนำให้ใช้สำหรับการก่อสร้างถนน ถ้าหากจะใช้เพื่อการอื่น ผู้ใช้งานควรจะดำเนินการทดสอบที่เหมาะสมก่อนการใช้งาน**

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	วิธีการมาตรฐาน (a)		ค่าควบคุม
Penetration, 25 C, 0.1 mm	ASTM D5	ต่ำสุด-สูงสุด	60-80
Softening Point, °C	ASTM D36	ต่ำสุด	46
จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C	ASTM D92	ต่ำสุด	232
Solubility in Trichloroethylene, wt%	ASTM D2042	ต่ำสุด	99.0

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) **ที่** http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation **หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้**

07-2563

รายละเอียดอื่น ๆ

ExxonMobil **จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทยางมะตอย แว็กซ์ ไวท์ออยล์ โพรเซสออยล์ และน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ น้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์เคมีในทั่วโลก กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของ** ExxonMobil **โทร.** (02) 262-4000**หรือติดต่อผ่าน** www.ExxonMobil.com **หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น**

ข้อมูลนี้ได้รับการจัดเตรียมขึ้นด้วยความระมัดระวัง และ ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้ทำได้บริษัทฯขอปฏิเสธการรับประกันและ/หรือรับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลนี้ และบริษัทฯ ไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ในเรื่องดังกล่าว

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved