



Mobil SHC™ Gear 320 WT

Mobil Industrial , Reunion

Lubrifiant de technologie avancée pour engrenages d'éoliennes



Description du produit

Le lubrifiant Mobil SHC Gear 320 WT est une huile entièrement synthétique pour engrenages industriels, conçue pour offrir une excellente protection des équipe pour les boîtes d'engrenages d'éoliennes et une longue durée de vie de l'huile en particulier dans des conditions extrêmes.

La nouvelle génération d'huiles de base PAO (polyalphaoléfinés) d'ExxonMobil a été sélectionnée pour son exceptionnelle résistance thermique et à l'oxydation huile de base synthétique unique constitue le fondement de cette nouvelle formulation équilibrée des huiles pour engrenages qui offrent des avantages en mati lutte contre le micropitting, d'indice de viscosité, de pouvoir de désaération et de fluidité à basse température par rapport aux autres huiles synthétiques pour engrei

Mobil SHC Gear 320 WT contient une technologie d'additivation exclusive inégalée, mise au point par nos chercheurs et conçue pour offrir des performances équi dans tous les secteurs. En particulier, Mobil SHC Gear 320 WT offre un haut niveau de résistance à la fatigue du métal due à l'usure par micropitting et une exc protection contre la rouille et la corrosion.

De plus, en soutien de l'attention de l'industrie portée aux fissures de phase blanche (WEC) que subissent certaines éoliennes, Mobil SHC Gear 320 WT a fait l'objet étude scientifique approfondie pour évaluer la performance et la relation avec les WEC. Le lubrifiant perfectionné pour engrenages d'éoliennes Mobil SHC Gear 3: est la première huile lubrifiante qui a été certifiée par le premier organisme indépendant mondial de certification DNV-GL comme ne contribuant pas aux eff fissures de phase blanche (WEC) associés aux huiles.

Mobil SHC Gear 320 WT a été homologué par les principaux constructeurs pour leur utilisation dans leurs équipements et répond aux principales exigences de l'inc notamment le niveau de propreté requis par IEC 61400-4 (Exigences de conception pour les boîtes d'engrenages des éoliennes).

Caractéristiques et avantages

Les huiles synthétiques de la ligne produits Mobil SHC sont reconnues et appréciées dans le monde entier pour leurs innovations et leurs excellentes performances. SHC Gear 320 WT a été développé en étroite collaboration avec les grands constructeurs d'éoliennes, boîtes d'engrenages et roulements afin d'assurer une perfori exceptionnelle des nouveaux modèles de boîtes d'engrenages d'éoliennes en évolution rapide.

Nos chercheurs ont formulé une combinaison exclusive d'additifs qui résistent aux mécanismes classiques d'usure des engrenages, tels que le frottement, et pro contre le micropitting grâce à une très faible tendance à la formation de boues et de dépôts. L'utilisation de nouvelles huiles synthétiques PAO de dernière génératic recours à une nouvelle approche de fabrication permettent d'offrir des avantages en matière de micropitting, de viscométrie, de pouvoir de désaération et de flu basse température, ainsi qu'un meilleur équilibre des performances.

Mobil SHC Gear 320 WT offre les avantages potentiels suivants :

| Caractéristiques                                                                                                        | Avantages et bénéfices potentiels                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Excellente protection contre la fatigue par micropitting et forte résistance à l'usure traditionnelle due au frottement | Longue durée de vie des engrenages et des paliers dans les réduc fermés fonctionnant dans des conditions de charge, de vitesse i température extrêmes<br><br>Réduction des arrêts non planifiés; maintenance réduite - particulièrement pour les boîtes d'engrenages d'accès difficile |

| Caractéristiques                                                                                                                                                                                                              | Avantages et bénéfices potentiels                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifié par organisme indépendant comme ne contribuant pas aux effets de fissures de phase blanche (WEC) associés aux huiles                                                                                                 | Aide à réduire les temps d'arrêt non planifiés et la maintenance du défaillance prématurée des roulements et au remplacement des t d'engrenages                                                                                 |
| Protection remarquable contre le moussage, même après filtration fine                                                                                                                                                         | Aide à réduire le risque de déversements et l'impact sur l'environner<br>Réduction voire élimination des déclenchements des turbines suite fausses alarmes de niveau d'huile.                                                   |
| Excellente résistance à la dégradation à hautes températures                                                                                                                                                                  | Aide à réduire la consommation d'huile et les coûts de maintenance ; à la durée de vie de l'huile et les intervalles de vidange prolongés                                                                                       |
| Formulation au moyen d'une technologie exclusive inégalée pression extrême à basse teneur en soufre, assurant de faibles dépôts, le contrôle de la formation de boues et la compatibilité avec les composants des équipements | Offre une meilleure protection des équipements et de plus intervalles de vidange, permettant d'optimiser les coûts de mainten                                                                                                   |
| Niveau de propreté exceptionnel, supérieur à -/14/11 (ISO 4407)                                                                                                                                                               | Permet d'assurer un fonctionnement en douceur et sans problème toutes les conditions d'exploitation<br><br>Contribue à réduire toute filtration supplémentaire sur site et les associés                                         |
| Multiples homologations d'équipements et excellente compatibilité avec les huiles pour engrenages à base minérale                                                                                                             | Assure confiance dans les performances de la part d'un large évent constructeurs d'éoliennes<br><br>Permet de consolider et de simplifier la gestion des stocks d'huile engrenages et l'optimisation dans les opérations mixtes |

Applications

Mobil SHC Gear 320 WT est recommandé pour le graissage de la boîte d'engrenages dans les systèmes d'énergie des éoliennes. Il est tout particulièrement recom pour les applications sujettes au micropitting (réducteurs fortement chargés avec des dentures cémentées, trempées, rectifiées, typiquement utilisés dans les éolier peut aussi être utilisé pour les applications soumises à des températures basses et/ou hautes, où lorsque la corrosion peut être importante. Par rapport aux formu des huiles pour engrenages conventionnelles, le lubrifiant perfectionné pour engrenages d'éoliennes Mobil SHC Gear 320 WT offre une lubrification amélior paliers à éléments roulants de boîtes d'engrenages.

La plage de températures d'exploitation recommandée pour Mobil SHC Gear 320 WT va de -35 °C à 100 °C.

Les applications typiques sont :

- Éoliennes, unités fortement chargée et subissant des chocs, matériels soumis à des températures extrêmes de fonctionnement
- Engrenages auxiliaires dans les éoliennes, tels que les motoréducteurs d'orientation

Remarques concernant les applications : bien que l'huile Mobil SHC Gear 320 WT soit compatible avec les produits à base d'huiles minérales, il est conseillé, av passer à l'huile Mobil SHC Gear 320 WT dans un système, de le nettoyer et le rincer complètement afin d'obtenir une meilleure performance.

Spécifications et homologations

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Ce produit a les homologations suivantes : |
| CN Gpower                                  |
| Delijia                                    |
| DNV-GL                                     |
| Eickhoff                                   |

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| Ce produit a les homologations suivantes : |  |
| Envision                                   |  |
| GE Renewable Energy                        |  |
| Goldwind                                   |  |
| Hitachi                                    |  |
| Ishibashi Manufacturing                    |  |
| Mitsubishi Heavy Industries                |  |
| Mitsui Miike Machinery                     |  |
| Moventas                                   |  |
| Nordex                                     |  |
| Senvion                                    |  |
| Suzlon                                     |  |
| Wikov                                      |  |
| Winergy                                    |  |
| ZF Wind Power                              |  |
| NGC                                        |  |
| TYHI(Taiyuan Heavy Industry)               |  |
| Siemens Gamesa Renewable Energy            |  |

|                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :                                                |  |
| AGMA 9005-F16                                                                                  |  |
| DIN 51517-3:2018-09                                                                            |  |
| IEC 61400-4 :2012(E)                                                                           |  |
| ISO L-CKD (ISO 12925-1:2018)                                                                   |  |
| ISO L-CKSMP (ISO 12925-1:2018)                                                                 |  |
| Non-toxicité pour les organismes aquatiques selon la procédure d'évaluation des risques GESAMP |  |
| ISO L-CTPR (ISO 12925-1:2018)                                                                  |  |

Propriétés et spécifications

| Propriété                           |         |
|-------------------------------------|---------|
| Grade                               | ISO 320 |
| Densité à 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052 | 0,851   |

| Propriété                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Émulsion, temps jusqu'à 37 ml d'eau 82°C, min, ASTM D1401            | 15       |
| Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92               | 256      |
| Séquence II de moussage, tendance, ml, ASTM D892                     | 0        |
| Séquence II de moussage, stabilité, ml, ASTM D892                    | 0        |
| Micropitting FZG, charge de défaillance, notation, FVA 54            | >10      |
| Micropitting FZG, Classe GFT, notation, FVA 54                       | Haute    |
| Frottement FZG, A/8.3/90, charge de défaillance, notation, DIN 51354 | 14+      |
| Viscosité cinématique à 100°C, mm2/s, ASTM D445                      | 44,7     |
| Viscosité cinématique à 40°C, mm2/s, ASTM D445                       | 343      |
| Point d'écoulement, °C, ASTM D5950                                   | -45      |
| Protection contre la rouille, Procédure B, ASTM D665                 | RÉUSSITE |
| Indice de viscosité, ASTM D 2270                                     | 189      |
| Propreté ISO 4406, classe, ISO 4407                                  | -/14/11  |

Santé et Sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.cc/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

09-2023

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved