



Ronex™ MP

Mobil Grease , South Korea

그리스

제품 설명

RONEX™ MP 은 리튬 콤플렉스, 광유 기반 다목적 그리스로서 자동차나 산업용의 다양한 장비에 사용할 수 있습니다. RONEX MP 그리스는 광범위한 온도0 수한 성능을 발휘하며 중간 정도의 부하 지지력, 극압성, 내수세성, 산화 안정성 그리고 녹 및 부식으로부터의 보호력이 있습니다. NLGI GC-LB 로서 휠베어링0 용으로 적합한 그리스입니다.

특징 및 장점

- RONEX MP 는 다음과 같은 특징과 기대되는 혜택을 갖고 있습니다:
- 고온에서 열분해에 견디는 능력이 우수하여 수명이 길기 때문에 그리스 윤활의 주기를 연장시켜줍니다.
 - 극압 성능 및 내마모성능을 개선시켜주므로서 움직이는 표면을 마모로부터 보호; 부품 수명 연장
 - 고온과 저온에서의 성능이 우수하여 저온에서의 그리스 공급 곤란문제를 해소하여줍니다.
 - 내수세성이 탁월하므로 물이 극히 많은 환경에서도 안정성 있는 그리스 성능을 발휘합니다.

적용 개소

- ExxonMobil 은 RONEX MP 를 다음과 같은 산업용이나 자동차용 장비에 사용 권장합니다:
- 산업용 - 플레인과 롤링 엘레먼트 베어링, 기어
 - 자동차용 - 경트럭, 버스 및 건설장비 등 다음과 같은 NLGI GC-LB 를 필요로 하는 경트럭, 버스 및 건설 장비:
 - 휠베어링
 - 볼조인트
 - 샤프트 윤활 포인트

규격 및 승인

이 제품은 다음과 같은 장비 제조업체로부터 승인을 받았습니다:
Ford WSS-M1C267-A1
이 제품은 다음 요건을 부합하거나 능가합니다
DIN 51825:2004-06 - KP 2 K -30 L
NLGI GC-LB

특성과 사양

특성	
등급	NLGI 2
증정제 유형	리튬 콤플렉스
Base Oil Viscosity of Greases @ 40 C, mm2/s, AMS 1697	115

특성	
색상, 육안 식별	Green
Copper Strip Corrosion, 24 h, 100 C, Rating, ASTM D4048	1A
Corrosion Preventive Properties, Rating, ASTM D1743	합격
Dropping Point, °C, ASTM D2265	280
Four-Ball Extreme Pressure Test, Weld Point, kgf, ASTM D2596	250
Four-Ball Wear Test, Scar Diameter, mm, ASTM D2266	0.5
Penetration, 60X, 0.1 mm, ASTM D217	280
SKF Emcor Rust, distilled water, IP 220	0,0
Timken OK Load, lb, ASTM D2509	45

보건 및 안전

이 제품에 대한 보건 및 안전 추천은 물질 안전 자료 표 (MSDS)에서 찾을 수 있습니다. @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
여기에서 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한 Exxon Mobil Corporation이나 해당 자회사의 상표 또는 등록상표입니다.

08-2020

모빌코리아윌유㈜

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층

+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내의 오차는 정상적으로 생산 된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록 된 내용은 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다. 모든 제품들과 지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 주시거나 www.exxonmobil.com 사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바 입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책임은 해당 지역 엑손모빌사에 있습니다.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTD

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved