



Mobil DTE™ 800-serien

Mobil Industrial , Norway

Førsteklasses turbinoljer

Produktbeskrivelse

Mobil DTE™ 832 og 846 er førsteklasses turbinoljer for dampтурbiner, gassturbiner og kombinasjonsturbiner i kraftverk (CCGT), som arbeider under de mest kre driftsforhold. Produktene er basert på hydrogenbehandlede baseoljer av høy kvalitet, som gir utmerket termisk stabilitet/oksidasjonsstabilitet. Tilsetningsstoff spesielt utvalgt for å gi kontroll over slamavleiringer og holde utstyret rent, noe som er viktige egenskaper i gassturbiner som arbeider under krevende f. Tilsetningsstoffene sørger dessuten for utmerket vannutskilling, som er nødvendig i dampтурbindrift. Sammensetningen inneholder også et slitasjeforebyggende s uten sink, for å møte giredе турbiners krav til belastning.

Ved siden av å tilfredsstille de særskilte kravene til både moderne damp- og gassturbiner, er oljene i Mobil DTE 800-serien også velegnet for kombinerte kraftverk, c er ønskelig å bruke én enkelt olje for gass- og dampтурbiner som drives i tandem. At oljene tilfredsstiller kravene til både avleiringskontroll og vannutskilling på samr er en vesentlig egenskap ved denne avanserte smøremiddelserien. Den utmerkede termiske stabiliteten/oksidasjonsstabiliteten til Mobil DTE 832 og 846 gjør at i brukes i de mest krevende турbinmiljøene.

Mobil DTE 800-serien gir utmerket utstyrsbeskyttelse, pålitelig drift, færre driftsstans og lengre levetid for oljen. Oljene gir også maksimal fleksibilitet for brukere de kan brukes i alle typer турbiner (dampтурbiner, gassturbiner og турbiner med gir).

Egenskaper og fordeler

Mobil DTEs mineraloljebaserte produkter har vært et førstevalg for турbinoperatører over hele verden i mer enn hundre år. I løpet av denne tiden har våre forskere nær dialog med турbinprodusenter og -operatører, for å sikre at våre produkter møter eller overgår behovene til de nyeste турbindesignene. Dette krever kontin videreutvikling av турbinoljene, og bruk av de beste og mest moderne baseoljene og tilsetningsstoffene.

For moderne, stasjonære gassturbiner som arbeider med høy effekt, er spesiell beskyttelse mot termisk nedbrytning, oksidasjonsbestandighet og avsetningsk absolutt nødvendig. Krevende driftsbetingelser gjør at oljene utsettes for termisk belastning, noe som kan føre til tetting av filtre, avsetninger ved servoventile kortere levetid for oljen. Moderne dampтурbiner krever god oksidasjonsbestandighet og god vannutskilling ved damplekkasjer. I kombinert drift er det viktig at smø tilfredsstiller begge турbintypenes krav.

Oljene i DTE 800-serien har følgende egenskaper og potensielle fordeler:

Egenskaper	Fordeler og potensiell nytte
Møter eller overskrider kravene til de viktigste gass- og dampтурbinprodusentene	Hindrer feilfylling og kostbare reparasjoner Reduserer lagerutgiftene
Utmerket termisk stabilitet og oksidasjonsbestandighet	Mindre driftsstans, bedre driftssikkerhet Lengre levetid for oljen, lavere produktkostnader
Utmerket beskyttelse mot slitasje	Utmerket beskyttelse for турbiner med gir (både gass- og dampтурbiner), lavere utgif vedlikehold og utskiftning Utmerket beskyttelse av utstyret og reduserte vedlikeholdsutgifter
Utmerket demulgeringsevne	Effektiv systemdrift og mindre vedlikehold

Programmer

Mobil DTE 832 og 846 er førsteklasses turbinoljer som er utviklet for oljesystemene i damp- og gassturbiner, direktekoblede eller турbiner med gir, samt турb hastighetsregulatorer. Spesifikke bruksområder omfatter:

- Elektrisitetsproduksjon med kombinert kraftverk (CCGT), inkludert i kraftverk med felles sirkulasjonssystem for damp- og gassturbinene.
- Smøring av damp- eller gassturbiner som brukes i elektrisitetsproduksjon, transportsystemer for naturgass, prosessoperasjoner og varmekraftverk.

Spesifikasjoner og godkjenninger

Dette produktet har følgende godkjenninger:	832	846
GE Power (tidligere Alstom Power) HTGD 90117	X	X
Siemens TLV 9013 04	X	X
Siemens TLV 9013 05	X	X

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:	832	846
GE Power GEK 28143B	X	X

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:	832	846
DIN 51515-1:2010-02	X	X
DIN 51515-2:2010-02	X	X
GE Power GEK 101941A	X	
GE Power GEK 107395A	X	
GE Power GEK 121608	X	
GE Power GEK 28143A	X	X
GE Power GEK 32568Q	X	
GE Power GEK 46506D	X	
JIS K-2213 Type 2	X	X
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101	X	
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102		X
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812106	X	
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812107		X
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812108	X	
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812109		X
Siemens Westinghouse PD-55125Z3	X	
Solturbiner ES 9-224, KLASSE II	X	X

Typiske produktdata

Egenskap	832	846
----------	-----	-----

Egenskap	832	846
Klasse	ISO VG 32	ISO VG 46
Luftutskillingstid, 50 °C, min, ASTM D3427	4	4
Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 °C, klassifisering, ASTM D130	1A	1A
Emulsjon, tid til 0 ml emulsjon, 54 °C, min, ASTM D1401	15	15
FZG-slitasetest, skadetrinn, A/8.3/90, ISO 14635-1	8	8
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	224	244
Skum, sekvens I, stabilitet, ml, ASTM D892	0	0
Skum, sekvens I, tendens, ml, ASTM D892	20	20
Skum, sekvens II, stabilitet, ml, ASTM D892	0	0
Skum, sekvens II, tendens, ml, ASTM D892	20	20
Skum, sekvens III, stabilitet, ml, ASTM D892	0	0
Skum, sekvens III, tendens, ml, ASTM D892	20	20
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	5,4	6,2
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	29,6	42,4
Stivnepunkt, °C, ASTM D97	-30	-30
Roterende trykkbeholder oksidasjonstest, min, ASTM D2272	1200	1100
Rustkarakteristika, prosedyre A, ASTM D 665	PASS	PASS
Rustkarakteristika, prosedyre B, ASTM D665	PASS	PASS
Egenvekt, 15,6 °C / 15,6 °C, ASTM D1298		0,87
Egenvekt ved 15,6 °C / 15,6 °C, ASTM D4052	0,86	
Stabilitetstest av turbinolje, levetid til 2,0 mg KOH/g, t, ASTM D943	10 000+	10 000+
Viskositetsindeks, ASTM D2270	110	106

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

03-2024

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen


N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påv produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produ

behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

ExxonMobil

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved