



Mobilux EP 111

Mobil Grease , Sweden

Smörjfett

Produktdatablad

Mobilux EP 111 är ett smörjfett med extra höga prestanda, utvecklat främst för smörjning av AGMA CG-3-kopplingar. Det är särskilt formulerat för att skydda mot : även i hårt belastade, felriktade långsamma kuggkopplingar. Mobilux EP 111 är ett litium-hydroxystearat-fett som formulerats med en extremt tjock, mineralbasolja. Mobilux EP 111 innehåller även en oljelös molybdentillsats, samt ett mycket effektivt rostskyddsmedel. Det är ett NLGI klass 1 smörjfett.

Mobilux EP 111 har uppvisat utomordentliga prestanda- och skyddsegenskaper i en mängd olika industritillämpningar. Tack vare dess varaktiga prestanda har de blivit förstahandsvalet för många användare.

Egenskaper och Fördelar

Produkterna av Mobilux-märket är välkända och har fått världsrykte till följd av sin mycket höga prestanda över lång tid. De förträffliga egenskaperna hos smörjmobilux EP 111-serien har gjort dem till förstahandsvalet för många användare.

Mobilux EP 111 har ett mycket gott rykte när det gäller smörjning av alla typer av hårt belastade kopplingar i en mängd olika applikationer och det erbjuder fördelar och potentiella nytta:

Egenskaper	Fördelar
Mycket goda viskometriskas egenskaper och utmärkt slitageskydd	Utökat kopplingsskydd och -livslängd: bidrar till lägre underhålls- och reservdelskostnader
Motstår oljeseparation	Mindre oljeläckage bidrar till sänkt smörjmedelsförbrukning
God stabilitet vid höga temperaturer	Lång livslängd för smörjfettet bidrar till längre eftersmörjningsintervaller
Gott motstånd mot rost och korrosion	Bibehåller prestandan även i närvaro av vatten

Användningsområden

Mobilux EP 111 rekommenderas för alla typer av hårt belastade och smörjda kopplingar. Mobilux EP 111 har ett rekommenderat arbetstemperaturområde på 120°C. Mobilux EP 111 har visat god prestanda i följande tillämpningar:

- Växel- och gallerkopplingar
- Fjäder- och glidkopplingar
- Spindel-(växel-) och kedjekopplingar
- Långsamma, öppna växlar och glidlager

Specifikationer och godkännanden

Mobilux EP 111 uppfyller eller överträffar kraven enligt:	
AGMA CG-3	X

Typiska egenskaper

Mobilux EP 111	
NLGI-kvalitet	1
Förtjockningsmedel. typ	Litium
Färg, visuell	Svart
Penetration, bearbetad, 25°C, ASTM D 217	325

Mobilux EP 111	
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 2265	180
Oljeviskositet, ASTM D 445	
cSt @ 100°C	45
Timken OK-belastning, ASTM D 2509, lb	50
Fyrkuleprov, slitage, ASTM D 2266, mm	0.4
Fyrkuleprov, svetslast, ASTM D 2596, kg	315
Korrosionsskydd, ASTM D 1743	Pass

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendation i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladen kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Mobil-logotypen och Pegasus-designen är varumärken tillhöriga Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2019
ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabrikgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All properties may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

Xtreme Performance

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved