



Mobil DTE 20 Series

Mobil Industrial , Sweden

Hydrauloljor

Produktbeskrivning

Mobil DTE™ 20 -seriens oljor är högpresterande hydrauloljor med utmärkt slitageskydd.

De uppfyller stränga krav för hydraulsystem, som arbetar med höga tryck och hög effekt. samt andra hydraulsystemkomponenter såsom servoventiler med små siffror numeriskt kontrollerade (NC) verktygsmaskiner.

Dessa produkter uppfyller de strängaste prestandakraven från en lång rad tillverkare av hydrauliska system och komponenter, vilket möjliggör användning av er produkt med utmärkta prestandaegenskaper.

Egenskaper och fördelar

- Utmärkt oxidationsbeständighet bidrar till att minska stilleståndstider och underhållskostnader genom att bidra till ökad renhet och mindre avlagringar i system att möjliggöra längre olje- och filterlivslängder
 - produktionskapaciteten
Förhöjt skydd mot korrosion och slitage på systemkomponenter med olika metaller, bidrar till att förlänga komponentlivslängden och förbättra
 - Goda vattenavskiljningsegenskaper skyddar system mot såväl små som stora mängder vatten
 - Renhållande egenskaper minskar avlagringar och slambildning i systemet och bidrar till att skydda och förlänga utrustningens livslängd samt till att r
underhållskostnader och öka systemets totala prestanda
 -
- Kvalitetsreserv bibehåller prestanda även under svåra driftsförhållanden och vid långa oljebytesintervall

Användningsområden

- Hydrauliska system som är känsliga för avlagringar eller där slam och avlagringar bildas med konventionella produkter
 - Hydrauliska system som kräver hög lastbärande förmåga och slitageskydd, och när korrosionsskydd med tunn oljefilm är av värde
 - När små mängder vatten inte kan undvikas
 - System med växlar och lager
 -
- Maskiner som innehåller många olika komponenter bestående av olika metaller

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:	MOBIL DTE 22	MOBIL DTE 24	MOBIL DTE 25	MOBIL DTE 26	MOBIL DTE 27
DENISON HF-0		X	X	X	
Fives Cincinnati P-68		X	X	X	
HOCNF Norway-NEMS, Black		X	X	X	X
HUSKY HS 207			X		
VICKERS I-286-S		X	X	X	
VICKERS M-2950-S		X	X	X	

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:				
DIN 51524-2:2006-09	X	X	X	X

Typiska egenskaper

Egenskap	MOBIL DTE 21	MOBIL DTE 22	MOBIL DTE 24	MOBIL DTE 25	MOBIL DTE 26	MOBIL DTE 27	MOBIL DTE 28
ISO VG -klass	10	22	32	46	68	100	150
Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B
FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1			12	12	12	12	12
Flampunkt (COC), °C, ASTM D92	174	200	220	232	236	248	276
Skumning, Seq I, stabilitet, ml, ASTM D892	0	0	0	0	0	0	0
Skumning, Seq I, tendens, ml, ASTM D892	20	20	20	20	20	20	20
Skumning, Seq II, stabilitet, ml, ASTM D892	0	0	0	0	0	0	0
Skumning, Seq II, tendens, ml, ASTM D892	20	20	20	20	20	20	20
Skumning, Seq III, stabilitet, ml, ASTM D892	0	0	0	0	0	0	0
Skumning, Seq III, tendens, ml, ASTM, D892	20	20	20	20	20	20	20
Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445	2,7	4,5	5,3	6,7	8,5	10,9	14,3
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445	10	21	31,5	44,2	71,2	95,3	142,8
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-30	-30	-27	-27	-21	-21	-15
Rostskyddsegenskaper, Proc B, ASTM D 665	Godkänd	Godkänd	Godkänd	Godkänd	Godkänd	Godkänd	Godkänd
Viskositetsindex, ASTM D2270	98	98	98	98	98	98	98

Hälsa och säkerhet

<http://www.msds.exxonmobil.com>Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dotterbolag.

12-2019

ExxonMobil Sverige AB

Box 1035 (Fabriksgatan 7)

SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All properties may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

Exxon

Mobil

Esso

XTO
ExxonMobil

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved