



Mobil EAL Arctic Series

Mobil Industrial , Sweden

Syntetiska kylkompressoroljor med överlägsna prestanda

Produktbeskrivning

Mobil EAL Arctic-serien består av högpresterande helsyntetiska oljor särskilt framtagna för smörjning av kylkompressorer och system med ozonvänliga syn HFC-köldmedier samt nyligen utvecklade HFO-köldmedier och HFO/HFC-blandningar med lägre global uppvärmningspotential än HFC, inklusive A A2L-köldmedier enligt ASHRAE 34/ISO 817 säkerhetsklassificering.

Mobil EAL Arctic-seriens oljor bygger på våra egenutvecklade syntetiska polyolestrar (POE) och har ett unikt tillsatssystem för att ge enastående smörjning, slitage kemisk och termisk beständighet samt hydrolytisk stabilitet.

De är blandbara med köldmedier av typen HFC, HFO och HFO/HFC och har väldefinierade viskositets-, temperatur- och tryckförhållanden med ett stort antal köldr av den typen. Mobil EAL Arctic-seriens prestanda med köldmedierna HFC, HFO och HFO/HFC-blandningar är väldokumenterade i en mängd olika ky luftkonditioneringsystem, och används av många ledande kompressor- och systemtillverkare på global nivå.

Mobil EAL Arctic Series rekommenderas för användning i HVAC (värme, ventilation, luftkonditionering), kommersiell och industriell kylning.

Egenskaper och fördelar

Mobil EAL Arctic seriens smörjmedel är kända och uppskattade runt om i världen för sin utmärkta prestanda med ett brett utbud av köldmedier och driftsvillkor. EAL Arctic serien har utformats för att komplettera den nya generationen av ozonvänliga och lägre globalt uppvärmande köldmedier som regleras av Montre: Kyotoprotokollen följt av ännu strängare regionala avtal såsom den europeiska F-gasförordningen. En nyckelfaktor i utvecklingen av smörjmedlen i Mobil EAL . serien var de nära kontakterna mellan ledande kompressortillverkare och systemkonstruktörer för att säkerställa att våra produkter kan erbjuda exceptionella pre för en lång rad användningsområden.

Detta arbete i kombination med våra laboratorietester har bidragit till att bekräfta den exceptionella prestandan i Mobil EAL Arctic-seriens smörjmedel. Detta sam har möjliggjort en optimal design med syntetiska POE-molekyler för varje viskositetsklass i serien och att utveckla ett tillsatspaket för att tillgodose stabilitet kompatibilitetskraven för kylmaskiner.

Egenskaper	Fördelar och möjlig nytta
Utmärkt stabilitet vid höga temperaturer	Förbättrad renhet i förångaren, kortare oplanerade driftsavbrott och sänkta underhållskostnader
Väldefinierad blandbarhet och tryck-/viskositets-/temperaturförhållanden med HFC-kylmedel	Säkerställer hög systemeffektivitet och god oljeretur i kylsystem
Mycket goda slitageskyddande egenskaper	Minskat kompressorslitage, vilket resulterar i lägre underhållskostnader
Högt viskositetsindex och fria från vax	Utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, inga vaxavlagringar och förbättrad förångareffektivitet
Brett viskositetsområde	Kan uppfylla specifika viskositetskrav för många olika typer av utrustningar och tillämpningar

Användningsområden

Att beakta vid användning: Mobil EAL Arctic-seriens oljor är hygroskopiska. Försiktighet måste iakttas för att undvika fuktabsorption vid hantering. Förpackningar tillslutas noga vid förvaring. Små förpackningar är att föredra. Produkten bör inte överflyttas till plastbehållare där fuktintrång kan ske.

Mobil EAL Arctic-seriens oljor rekommenderas för kylsystem där HFC, HFO och HFO/FHC-blandningar används som köldmedel. Användningsområdet är bre inhemska/tertiära tillämpningar (uppvärmning, ventilation, luftkonditionering HVAC) till kommersiella tillämpningar (livsmedelsbevarande, transport) och indu tillämpningar (livsmedelsbearbetning, frysning).

Mobil EAL Arctic Series får inte användas i ammoniaksystem (NH3/R-717).

Egenskaper och specifikationer

Egenskap	22	32	46	68	100	170	220	22 C
----------	----	----	----	----	-----	-----	-----	------

Egenskap	22	32	46	68	100	170	220	220 C
Klass	ISO 22	ISO 32	ISO 46	ISO 68	ISO 100		ISO 220	ISO
Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052								0,98
Flampunkt (COC), °C, ASTM D92	252	250	258	256	271	279	285	259
Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445	4,7	5,6	6,9	8,3	10,6	15,3	18,1	4,9
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445	23,5	31,6	46,2	65	96	168	221	23,6
Flytpunkt, °C, ASTM D5950	-59	-55	-46	-40	-34	-29	-28	-58
Specifik vikt, 15,6°C/15,6°C, ASTM D4052	0,993	0,985	0,976	0,967	0,967	0,969	0,966	0,99
Totalt syratalt, mgKOH/g, ASTM D974 (mod)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,03	0.03
Viskositetsindex, ASTM D2270	114	115	104	96	93	91	88	134

Hälsa och säkerhet

Hälsö- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något a dotterbolag.

03-2024
ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product perfor are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All pr may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is inten override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XT

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved