



Mobil Delvac 1320, 1330, 1340, 1350

Mobil Commercial Vehicle Lube, Denmark

Højtydende dieselmotorolier

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac 1320, 1330, 1340 og 1350 er højtydende dieselmotorolier af monogradetypen, og de er fremstillet af avancerede baseolier og et afbalanceret additivsystem. De er specielt udviklet til præstation i mellemkølede, turboladede motorer, der betjenes under krævende forhold både på og uden for offentlige veje. Mobil Delvac 1300 monogradesmøreolier benyttes inden for en lang række anvendelsesområder, hvor der anbefales et smøremiddel af monogradetypen.

Karakteristika og fordele

Fordelene ved Mobil Delvac 1300 monogradesmøreolier omfatter:

Karakteristika	Reelle og mulige fordele
Glimrende beskyttelse mod fortykning af olien, aflejringer ved høje temperaturer, akkumulering af slam, olienedbrydning og korrosion	Forlænget motorlevetid Mindre slid Glimrende beskyttelse mod at stempelringene sætter sig fast
Øget alkalireserve (TBN)	Langsigtet begrænsning af aflejringer/slid

Anvendelse

- Dieselmotorer med og uden turbo
- Kørsel med lastbiler
- Industri, herunder: byggeri, minedrift, stenbrud og landbrug

Specifikationer og godkendelser

Mobil Delvac 1300 Monogradesmøreolier er anbefalet af ExxonMobil til brug i applikationer	Mobil Delvac 1320	Mobil Delvac 1330	Mobil Delvac 1340	Mobil Delvac 1350
API CF/SF	X	X	X	X

Typiske egenskaber

Mobil Delvac 1300 Monogradesmøreolier	1320	1330	1340	1350
SAE Grad	20	30	40	50
Viskositet, ASTM D 445				
cSt ved 40°C	61	106	146	232
cSt ved 100°C	8.4	11.8	14.6	19.9
Viskositetsindeks, ASTM D 2270	108	99	99	99
Sulfateret aske, vægt%, ASTM D 874	1.3	1.3	1.3	1.3
Basetal (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896	10,1	10,1	10,1	10,1
Flydepunkt, °C, ASTM D 97	-21	-21	-21	-18

Mobil Delvac 1300 Monogradesmøreolier	1320	1330	1340	1350
Flammepunkt, °C, ASTM D 92	232	256	254	260
Tæthed ved 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.887	0.893	0.897	0.902

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020
ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80
www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved