



Mobil Jet™ Oil II

ExxonMobil Aviation , Argentina

Lubricante para turbinas de gas de aeronaves

Descripción del producto

Mobil Jet Oil II es un lubricante de alto desempeño para turbinas de gas aeronáuticas formulado con una combinación de un fluido base sintético altamente estable y un exclusivo paquete de aditivos químicos. Esta combinación proporciona una excepcional estabilidad térmica y oxidativa que permite resistir el deterioro y la formación de depósitos tanto en la fase líquida como en la de vapor, así como una excelente resistencia a la formación de espuma. El rango operativo efectivo de Mobil Jet Oil II está entre -40°C (-40 °F) y 204 °C (400°F).

Mobil Jet Oil II está diseñado para motores aeronáuticos de turbina de gas utilizados en servicios comerciales y militares que requieren un desempeño de nivel MIL-PRF-23699-STD. También se recomienda para motores aeronáuticos de turbina de gas en aplicaciones de servicios industriales o marinos

Propiedades y beneficios

Mobil Jet Oil II está formulado para cumplir con los exigentes requisitos de las turbinas de gas aeronáuticas que operan bajo una amplia gama de condiciones severas de operación. El producto posee un alto calor específico para garantizar una buena transferencia de calor de las piezas del motor refrigeradas por el aceite. En pruebas exhaustivas de laboratorio y de desempeño en vuelo, Mobil Jet Oil II exhibe una excelente estabilidad de la masa de aceite a temperaturas de hasta 204°C (400 °F). La velocidad de evaporación a estas temperaturas es lo suficientemente baja como para evitar una pérdida excesiva de volumen. Sus principales propiedades y beneficios incluyen

| Propiedades | Ventajas y beneficios potenciales |
|---|---|
| Excelente estabilidad térmica y a la oxidación | Reduce la formación de depósitos de carbón y lodo Mantiene la eficiencia del motor y prolonga la vida útil del motor |
| Excelente protección contra el desgaste y la corrosión | Prolonga la vida útil de los engranajes y los rodamientos Reduce el mantenimiento de los motores |
| Conserva la viscosidad y la resistencia de la película en un amplio rango de temperaturas | Proporciona lubricación efectiva a altas temperaturas de operación |
| Químicamente estable | Reduce las pérdidas por evaporación y disminuye el consumo de aceite |
| Bajo punto de fluidez | Facilita el arranque en condiciones de baja temperatura ambiente |

Aplicaciones

Mobil Jet Oil II se recomienda para motores aeronáuticos de turbina de gas de los tipos turborreactor, turbofán, turbohélice y turboeje (helicóptero) en servicios tanto comerciales como militares. También se recomienda para motores aeronáuticos de turbina de gas utilizados en aplicaciones industriales o marinas. Mobil Jet Oil II está aprobado bajo la clasificación Standard Performance (STD) de la especificación militar MIL-PRF-23699 de los EE. UU. También es compatible con otros lubricantes sintéticos para turbinas de gas que cumplan con MIL-PRF-23699. Sin embargo, no se recomienda mezclar con otros productos dado que la mezcla daría como resultado una pérdida de las propiedades de desempeño de Mobil Jet Oil II. Mobil Jet Oil II es compatible con todos los metales utilizados en la construcción de turbinas de gas, así como con el caucho F (Viton A), el caucho H (Buna N) y los materiales de sellado a base de silicona.

Mobil Jet Oil II cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes

Motores

- Honeywell/Lycoming-Turbinas
- Rolls-Royce/Allison Engine Company

- CFM International
- General Electric Company
- International Aero Engines
- Pratt and Whitney Group
- Pratt and Whitney, Canadá
- Rolls-Royce Limited
- SNECMA
- Honeywell/Garrett Turbine Engine Company
- Turbomeca

Accesorios

- Honeywell: unidades auxiliares de potencia y máquinas de ciclo de aire
- Hamilton Standard: arrancadores
- Hamilton Sundstrand Corp.: unidades auxiliares de potencia, impulsores de velocidad constante y generadores de impulsores integrados

* La aprobación específica del motor o equipo debe verificarse con el fabricante

Especificaciones y aprobaciones

| |
|--|
| Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones: |
| MIL-PRF-23699-STD |
| PRI-QPL-AS5780/SPC |

Propiedades y especificaciones

| Propiedad | |
|--|--------|
| Prueba de temperatura de ignición autógena, grados C, 30 CFR 35.20 | 404 |
| Cambio en la viscosidad cinemática, 72 h @ -40 C, %, ASTM D2532 | 0,15 |
| Densidad a 15 C, kg/l, ASTM D4052 | 1,0035 |
| Compatibilidad con elastómeros, AMS-3217/4 (72 horas @ 204 °C), % de hinchamiento, FTMS 791-3604 | 15,6 |
| Compatibilidad con elastómeros, AMS-3217/1 (72 horas @ 70 °C), % de hinchamiento, FTMS 791-3604 | 16,4 |
| Pérdida por evaporación, 6,5 h, 204 C, % en masa, ASTM D972 (mod) | 3,0 |
| Pérdida por evaporación, 6,5 h @ 232 C, 29,5" Hg, % en masa, ASTM D972 (mod) | 10,9 |
| Pérdida por evaporación, 6,5 hr @ 232 C, 5,5" Hg, % en masa, ASTM D972 (mod) | 33,7 |
| Punto de combustión, °C, ASTM D92 | 285 |
| Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 | 270 |
| Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892 | 8 |
| Espuma, secuencia II, tendencia, ml, ASTM D892 | 10 |

| Propiedad | |
|---|-------|
| Espuma, secuencia III, tendencia, ml, ASTM D892 | 8 |
| Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445 | 5,1 |
| Viscosidad cinemática @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445 | 27,6 |
| Viscosidad cinemática @ -40 °C, mm ² /s, ASTM D445 | 11000 |
| Punto de fluidez, °C, ASTM D5950 | -59 |
| Estabilidad contra los esfuerzos de corte, % de pérdida en KV, ASTM D2603 | 0,9 |
| Número ácido total, mgKOH/g, ARP 5088 | 0,03 |
| Carga portante de engranajes Ryder, % vs ref., FTMS 791-6508 | 115 |

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

08-2020

Exxon Mobil Corporation
22777 Springwoods Village Parkway
Spring TX 77389
<http://www.exxonmobil.com>

Disclaimer: Estos valores no constituyen una especificación . Debido a continuas investigaciones y desarrollo de nuevos productos , la información contenida en la presente , puede estar sujeta a alteraciones sin necesidad de previio aviso.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved