



Prowax 660

ExxonMobil Specialties, South Korea

석유 슬랙(slack) 왁스

제품 설명

Prowax 660 석유 슬랙(slack)과 스케일(scale) 왁스의 Prowax 라인에 있는 중간에서 높은 범위의 녹는 점 제품입니다. 이 제품은 녹았을 때, 고체 상태와 호박색에서 브라운색을 띄며 맑고 반투명한 수정같은 물질입니다. 이 제품은 엄격한 제어 과정의 정제를 거쳐 추출되는 석유제품입니다. Prowax 660은 곧은 가지 노말 파라핀과 분기 이소 파라핀 탄화수소로 구성된 혼합물입니다.

ExxonMobil의 왁스는 ExxonMobil Product Quality Management System, EN ISO 9000나 동등한 수준에 의거하여 제조 관리됩니다.

적용 개소

Prowax 660 각 관할권*의 해당되는 법 또는 규제에 따라 다음과 같은 사용 개소에 사용될 수 있습니다:

- 왁스 에멀전
- 왁스 이성질화 공급원료(feedstock)
- 왁스 블렌드

* 사용자는 관련 법규를 준수하는지 반드시 확인해야 합니다.

특성과 사양

특성	표준방법(a)	최소	최대
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm ² /s	ASTM D445	7.0	9.0
인화점, Cleveland Open Cup, °C	ASTM D92	220	
동결온도, °C	ASTM D938	58.0	68.0
석유왁스의추출가능한용제, wt%	ASTM D3235		30

주의 1: 제품들은 특정 값을 충족하는 발표에 근거하여 보증됩니다. 실제 값은 특정된 테스트 방법의 설정된 재생력 범위내에서 벗어날 수 있습니다.

주의 2: 사양 확정을 위한 목적으로 관찰된 또는 계산된 값은 ASTM E 29 방법에 따라 한계 값을 기술하는데 사용된 마지막 중요한 숫자에서 가장 가까운 단위에 반올림되어야 합니다.

(a)제품 특성의 보증보 위해서 표준 테스트 방법 대신에 대체 테스트 방법이 사용될 수 있습니다.

보건및안전

이 제품에 대한 보건 및 안전 추천은 물질 안전 자료 표 (MSDS)에서 찾을 수 있습니다. @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

여기에서 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한 Exxon Mobil Corporation이나 해당 자회사의 상표 또는 등록상표입니다.

02-2022

ExxonMobil Asia Pacific Ltd

1 HarbourFront Place

#06-00 HarbourFront Tower One

Singapore 098633

+65 6885 5000

<http://www.exxonmobil.com>

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved