



Prowaxx™ 1475 SW

ExxonMobil Specialties , South Korea

제품 설명

Prowaxx 1475 SW는 ExxonMobil 왁스 Prowaxx 라인의 고용점 슬랙 왁스[SW]입니다. 고체 상태에서는 반투명한 결정질 물질이고, 녹으면 노란색의 투명한 액체입니다. 세심하게 관리된 공정을 통하여 석유에서 얻으며 주로 끈은 사슬 노멀 파라핀 및 가지형, 아이소파라핀 탄화수소의 혼합물로 구성됩니다.

본 제품은 ExxonMobil Product Quality Management System, EN ISO 9000 또는 등가표준에 따라 생산 및 관리합니다.

적용 개소

Prowaxx™ 1475 SW는 각 관할 구역 해당 법규에 따라 다음 적용 개소에 사용 가능합니다*:

- 지붕 과립, 도로, 비료, 유리 솜 및 직물 가공용 제진
- 왁스 유제
- 왁스 혼합물
- 목재 및 섬유판 사이징

* 사용자는 해당 규정의 준수 여부를 반드시 확인해야만 합니다.

특성 및 명세

특성	표준 방법(a)	최소	최대
Auto Tristimulus에 의한 ASTM 색상	ASTM D6045		2.0
동점도 @ 100°C, mm ² /s	ASTM D445	6.8	8.5
유분 함량, wt%	ASTM D721		15.0
n-파라핀 함유, %로 보고	ASTM D5442 mod	25	
인화점, Cleveland Open Cup, °C (F)	ASTM D92	232(450)	
응고점, °C (F)	ASTM D938	60.0(140)	67.8(154)

주 1: 제품들은 공급시점에 특정 값을 충족하는 근거하에 인증됩니다. 실제 값은 특정된 시험 방법의 설정된 재현 가능성의 범위 내에서 벗어날 수 있습니다.

주 2: 규격에 대한 부합 여부의 확인 목적으로 관찰 또는 계산된 값은 ASTM E 29 방법에 따라 한계값을 기술하는 데 사용된 마지막 중요한 숫자에서 가장 가까운 단위로 반올림 되어야 합니다.

(a) 제품 특성의 인증을 위하여 표준 시험 방법 대신에 대체 시험 방법이 사용될 수 있습니다.

보건 및 안전

본 제품에 대한 보건 및 안전 권장 사항은 <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>의 물질안전보건자료(MSDS)에서 찾아볼 수 있습니다.

여기에 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한, Exxon Mobil Corporation 또는 해당 자회사들의 상표 또는 등록상표입니다.

02-2024

ExxonMobil Asia Pacific Ltd

1 HarbourFront Place
#06-00 HarbourFront Tower One
Singapore 098633

+65 6885 5000
<http://www.exxonmobil.com>

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved