



## Prowaxx™1663 SW

ExxonMobil Specialties, South Korea

### 제품 설명

PROWAXX 1663 SW는 석유 슬랙 및 스케일 왁스의 Prowaxx 라인에 있는 고범위 융점 제품입니다. 고체 상태 및 녹으면 황색의 투명한 액체로 반투명한 결정질입니다. 세심하게 관리된 공정을 통하여 석유에서 얻으며 주로 굳은 사슬 노멀 파라핀 및 가지형, 아이소파라핀 탄화수소의 혼합물로 구성됩니다.

ExxonMobil 왁스는 ExxonMobil Product Quality Management System(제품 품질 관리 시스템), EN ISO 9000 또는 등가표준에 따라 생산 및 관리합니다.

### 적용 개소

PROWAXX 1663 SW는 각 관할 구역 해당 법규의 적용 대상인 다음 적용 개소에 사용 가능합니다\*:

- 통나무 장작
- 왁스 유제
- 왁스 혼합물

\* 사용자는 관련 법규를 준수하는지 반드시 확인해야 합니다.

### 특성과 규격

특성	표준 방법(a)	최소	최고
Auto Tristimulus에 의한 ASTM 색상	ASTM D6045		6.0
응고점, °C	ASTM D938	68.0(154.4)	81.0(177.8)
인화점, Cleveland Open Cup(클리블랜드 개방형 인화점 시험기), °C (F)	ASTM D92	232(450)	
동점도 @ 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	16.0	20.5
유분 함량, wt%	ASTM D721		5.0

주 1: 제품들은 공급시점에 특정 값을 충족하는 근거하에 인증됩니다. 실제 값은 특정된 시험 방법의 설정된 재현 가능성의 범위 내에서 벗어날 수 있습니다.

주 2: 규격에 대한 부합 여부의 확인 목적으로 관찰 또는 계산된 값은 ASTM E 29 방법에 따라 한계값을 기술하는 데 사용된 마지막 중요한 숫자에서 가장 가까운 로 반올림이 되어야 합니다.

(a) 제품 특성의 보증을 위해서 표준 테스트 방법 대신에 대체 테스트 방법이 사용될 수 있습니다.

### 보건 및 안전

본 제품에 대한 보건 및 안전 권장 사항은 <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>의 물질안전보건자료(MSDS)에서 찾아볼 수 있습니다.

여기에 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한, Exxon Mobil Corporation 또는 해당 자회사들의 상표 또는 등록상표입니다.

10-2023

ExxonMobil Asia Pacific Ltd

1 HarbourFront Place

#06-00 HarbourFront Tower One


Singapore 098633

+65 6885 5000

<http://www.exxonmobil.com>

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved