



MOBIL SHC™ AWARE™ GREASE SERIES

ExxonMobil marine , Belarus

Биоразлагаемая нетоксичная пластичная смазка



Описание продукта

Смазки Mobil SHC Aware™ Grease Series — это синтетические продукты с высокими эксплуатационными характеристиками, специально разработанные для применения в экологически чувствительных областях. Они отвечают требованиям генерального разрешения для морских судов (VGP) Агентства по окружающей среде США (EPA) от 2013 года и требованиям EU Ecolabel. Данные передовые продукты являются биоразлагаемыми и практически нетоксичными, поскольку разработаны на основе базовых масел с биоразлагаемыми насыщенными эфирами и загустителя из литиево-кальциевого. Они не образуют эмульсию и обладают отличной устойчивостью к вымыванию водой и коррозии в соленой воде.

Особенности и преимущества

- Отвечают требованиям генерального разрешения для морских судов EPA США 2013 года и требованиям EU Ecolabel к экологически приемлемым смазочным веществам
- Легкая биологическая разлагаемость и нетоксичность снижает воздействие и затраты связанные с возможным загрязнением
- Отличная адгезия и стойкость к воздействию воды. Стойкость к вымыванию водой исключают необходимость в частой повторной смазке
- Отличная защита от ржавления и коррозии, отличная защита подшипников в условиях влажности
- Рекомендованный диапазон рабочих температур - от -25°C до +125°C

Применение

- Баллер руля
- Стыковочный узел в сочлененной системе «буксир-баржа»
- Грузоподъемные краны
- Палубные лебедки
- Общие точки смазки
- Стальной трос
- Открытые шестерни

Спецификации и одобрения

Продукция соответствует следующим требованиям или превосходит их:	EP 0	EP 2
AFNOR EU Ecolabel	X	X
US EPA VGP:2013	X	X

Свойства и характеристики

Свойство	EP 0	EP 2
----------	------	------

Свойство	EP 0	EP 2
Класс	NLGI 0	NLG
Вязкость базового масла смазок при 40°C, мм2/с, AMS 1697	320	320
Коррозия медной пластины, 24 часа при 100°C, ASTM D4048	1B	1B
Температура каплепадения, °C, ASTM D2265	150	150
Испытание на противозадирные свойства в 4-шариковой машине, точка сваривания, кгс, ASTM D2596	160	400
Пенетрация перемешанной смазки, 60X, 0,1 мм, ASTM D217	360	270
Испытание на ржавление SKF, дистиллированная вода, ASTM D6138	1,1	0,0
Потери от вымывания водой при 38°C, % масс., ASTM D1264	5	
Потери от вымывания водой при 79°C, % масс., ASTM D1264		3

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из дочерних компаний, если не указано иное.

07-2023

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTON

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved