



Asphalt Emulsion CMS-2h

ExxonMobil Asphalt , Thailand

แอสฟัลต์อิมัลชันประเภทแยกตัวเร็วปานกลาง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Asphalt Emulsion CMS-2h คือ แอสฟัลต์อิมัลชันประเภทแยกตัวเร็วปานกลาง ผลิตขึ้นด้วยกระบวนการ SMEP ซึ่งเป็น กรรมสิทธิ์เฉพาะ ยางมะตอยพื้นฐานสำหรับการผลิตแอสฟัลต์อิมัลชัน ผลิตจากน้ำมันดิบที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ผ่าน กระบวนการกลั่นที่ควบคุมอย่างละเอียดรอบคอบ ส่วนประกอบของแอสฟัลต์อิมัลชัน CMS-2h ได้รับการคัดเลือกและปรับอย่างเป็นพิเศษ ตรงตามสูตรที่พัฒนาขึ้นโดย ExxonMobil

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ExxonMobil ได้รับการรับประกันก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกครั้งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการผลิตและควบคุม ตรงตามระบบการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ ExxonMobil ภายใต้ชื่อEN ISO9000 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า

การใช้งาน

Asphalt Emulsion CMS-2h แนะนำให้ใช้สำหรับการก่อสร้างถนน ถ้าการใช้หากจะใช้เพื่อการอื่นผู้ใช้งานควรจะดำเนินการทดสอบก่อนการใช้งาน

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

Asphalt Emulsion CMS-2h มีคุณลักษณะที่กำหนดตรงตามมาตรฐาน มอก.371-2530 ดังต่อไปนี้:

แอสฟัลต์อิมัลชัน	หน่วย	วิธีทดลอง	CMS-2h
ความหนืดเชย์โบลต์ฟูล ที่ 50° C	วินาที	ASTM D 7496	50-450
การแยกชั้นหลังจากเวลา 5 วัน (ไม่เกิน)	% โดย	ASTM D 6930	5
เสถียรภาพต่อการเก็บ ภายใน 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน)	% โดย	ASTM D 6930	1
ปริมาณค่างบนแรง 850 ไมครอน (20 เมช) (ไม่เกิน)	% โดย น้ำหนัก	ASTM D 6933	0.1
ประจุของอนุภาคแอสฟัลต์	-	ASTM D 7402	บวก
ความสามารถในการเคลือบหินและกันน้ำ (ไม่น้อยกว่า) หินแห้ง หินเปียก	-	ASTM D 244	80 60

การกลั่นอิมัลชัน

น้ำมันที่ได้จากการกลั่นเทียบกับปริมาตรของอิมัลชัน(ไม่เกิน)	%	ASTM D 6997	·
กาก (ไม่น้อยกว่า)	% โดยน้ำหนัก	ASTM D 6997	(

กากที่เหลือจากการกลั่น

เพนิเทรชัน ที่ 25° C น้ำหนักกด 100 กรัม เวลา 5 วินาที	0.1 มม.	ASTM D 5	40-90
การยืดดึง ที่ 25° C อัตราเร็วของเครื่องดึง 5 ช.ม/นาที (ไม่น้อยกว่า)	ชม.	ASTM D 113	40
การละลายในไตรคลอโรเอทิลีน (ไม่น้อยกว่า)	% โดย	ASTM D 2042	97.5

คุณลักษณะที่กำหนดของ มอก. 371-2530 ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ดูได้จากเอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์ (MSDS) ที่ขอรับได้จากตัวแทนพื้นที่หรือจาก www.exxonmobil.com.

เครื่องหมายการค้าในที่นี่คือ เครื่องหมายการค้าของ Exxon Mobil Corporation มือถือหรือของบริษัท

09-2562

รายละเอียดอื่น ๆ

ExxonMobil จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทยางมะตอย แร็กซ์ ไวท์ออยล์ โพรเซสออยล์ และน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ น้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์เคมีในทั่วโลกกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของ ExxonMobil โทร. (02) 262-4000หรือติดต่อผ่าน www.ExxonMobil.com หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น

ข้อมูลนี้ได้รับการจัดเตรียมขึ้นด้วยความระมัดระวัง และ ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้ทำได้บริษัทฯขอปฏิเสธการรับประกันและ/หรือรับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลนี้ และบริษัทฯ ไม่ยอมรับความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ในเรื่องดังกล่าว

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved