



PAVING ASPHALT AC 60/70

ExxonMobil Asphalt, Thailand

ผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์เกรดเพนิเทรชัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Paving Asphalt AC 60/70 คือผลิตภัณฑ์ แอสฟัลต์ประเภทเพนิเทรชัน ที่ผลิตจากน้ำมันดิบที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ผ่าน กระบวนการกลั่นที่ควบคุมอย่างละเอียดรอบคอบ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ExxonMobil ได้รับการรับประกันก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกครั้ง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการผลิตและควบคุม ตรงตามระบบการจัดการคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ของ ExxonMobil ภายใต้ชื่อ EN ISO 9000 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า

การใช้งาน

Paving Asphalt AC 60/70 แนะนำให้ใช้สำหรับการก่อสร้างถนน ถ้าการใช้หากจะใช้เพื่อการอื่นผู้ใช้งานควรจะต้องดำเนินการทดสอบก่อนการใช้งาน

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

Paving Asphalt AC 60/70 มีคุณลักษณะที่กำหนดตรงตามมาตรฐาน ทล.-ก. 401/2559 ดังต่อไปนี้:

แอสฟัลต์	หน่วย	วิธีทดลอง	AC 60/70
เพนิเทรชัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส น้ำหนักกด 100 กรัม เวลา 5 วินาที	0.1 มม.	ASTM D 5	60-70
จุดอ่อนตัว	องศาเซลเซียส	ASTM D 36	45-55
ความยืดดึงที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส , อัตราเร็วของเครื่องดึง 5 ซม./นาที (ไม่น้อยกว่า)	ซม.	ASTM D 113	100
จุดวาบไฟ (ไม่น้อยกว่า)	องศาเซลเซียส	ASTM D 92	232
การละลายในไตรคลอโรเอทิลีน (ไม่น้อยกว่า)	% โดยน้ำหนัก	ASTM D 2042	99
ความต้านแรงเฉือนไดนามิก $G^*/\sin \delta$ /ชายน δ (G*/sin δ), ความเร็ว 10 เรเดียน/นาที ที่ 64 องศาเซลเซียส (ไม่น้อยกว่า)	kPa	AASHTO T315	1.0
กากที่เหลือจากการอบด้วยวิธี Thin Film Oven Test ณ อุณหภูมิ 163 องศาเซลเซียส (ASTM D1754)			
น้ำหนักที่สูญเสียไปเมื่อให้ความร้อน (ไม่เกิน)	% โดยน้ำหนัก	ASTM D 1754	0.8
เพนิเทรชันของกากที่เหลือ (ไม่น้อยกว่า)	ร้อยละของเพนิเทรชันเดิม	ASTM D 5	54
ความยืดดึงของกากที่เหลือที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส, อัตราเร็วของเครื่องดึง 5 ซม./นาที (ไม่น้อยกว่า)	ซม.	ASTM D 113	50

คุณลักษณะที่กำหนดของ ทล.-ก. 401/2559 ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ดูได้จากเอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์ (MSDS) ที่ขอรับได้จากตัวแทนขายในพื้นที่หรือจาก www.exxonmobil.com

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้เป็น เครื่องหมายการค้าของ ExxonMobil Corporation หรือของบริษัทสาขา บริษัทใดบริษัทหนึ่ง

รายละเอียดอื่น ๆ

ExxonMobil จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทยางมะตอย แร็ทซ์ ไวท์ออยล์ โพรเซสออยล์ และน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ น้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์เคมีในทั่วโลก กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของ ExxonMobil หรือติดต่อผ่าน www.exxonmobil.com หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น

ข้อมูลนี้ได้รับการจัดเตรียมขึ้นด้วยความระมัดระวัง และ ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้ทำได้ บริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับประกันและ/หรือรับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลนี้ และบริษัทฯ ไม่ยอมรับความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ในเรื่องดังกล่าว

09-2562

รายละเอียดอื่น ๆ

ExxonMobil จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทยางมะตอย แร็ทซ์ ไวท์ออยล์ โพรเซสออยล์ และน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ น้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์เคมีในทั่วโลก กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของ ExxonMobil โทร. (02) 262-4000หรือติดต่อผ่าน www.ExxonMobil.com หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น

ข้อมูลนี้ได้รับการจัดเตรียมขึ้นด้วยความระมัดระวัง และ ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้ทำได้ บริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับประกันและ/หรือรับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลนี้ และบริษัทฯ ไม่ยอมรับความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ในเรื่องดังกล่าว

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved