



Mobil Vacuoline™ 500 Series

Mobil Industrial , Spain

Aceites de circulación

Descripción del producto

La familia de productos Mobil Vacuoline 500 Series ofrece una versátil fuente de lubricantes para una amplia gama de equipos industriales. Los lubricantes Vacuoline 500 Series son aceites circulantes de alto desempeño para servicio pesado en trenes de laminación "No-Twist"; sin embargo, su rendimiento integ convierte en una excelente opción para sistemas de circulación que lubrican engranajes y rodamientos. Los aceites Mobil Vacuoline 500 Series están diseñad satisfacer las críticas exigencias de los trenes de laminación "No-Twist" de alta velocidad de la empresa Morgan Construction Company, al igual que para satisfa requisitos de los aceites de circulación de los trenes de laminación Danielli.

Están formulados a partir de materiales base de alta calidad y un sistema de aditivos patentado que proporcionan una humectabilidad superior, retención adicio aceite y protección de película delgada contra la herrumbre y la corrosión. Los aceites Mobil Vacuoline 500 ofrece una excelente resistencia a la oxidació degradación térmica, y un alto nivel de protección contra el desgaste. Poseen una excelente demulsibilidad que permite que el agua y otros contaminantes se se fácilmente del aceite en el depósito del sistema. Los aceites Mobil Vacuoline 500 Series están disponibles en seis grados de viscosidad.

Propiedades y beneficios

La familia de productos Mobil Vacuoline 500 Series es bien conocida y de gran prestigio en todo el mundo debido a su sobresaliente desempeño y a la investiga desarrollo y soporte técnico a nivel mundial que respaldan la marca. El altamente versátil desempeño de los aceites Mobil Vacuoline 500 Series los ha convertid elección de muchos usuarios en todo el mundo por muchas décadas.

Los aceites Mobil Vacuoline 500 Series están diseñados para la lubricación de sistemas de circulación de trenes de laminación "No-Twist", cajas de engranajes induc y marinas, sistemas hidráulicos y una amplia variedad de equipos auxiliares.

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Buena protección contra la herrumbre y la corrosión mediante una equilibrada formulación de lubricante de alto desempeño	Menos paradas no programadas y menores costos de mantenimiento
Excelente rendimiento antidesgaste	Excelente protección de los rodamientos y engranajes críticos
Excelentes características de separación de agua	Separación rápida del agua para un funcionamiento eficiente y exento de proble menor tiempo de inactividad y protección sin parar contra el desgaste
Alta resistencia a la oxidación y a la degradación térmica	Larga vida útil de la carga de aceite y evitación de los costos de las interrupc imprevistas de producción
Capacidad de usarse en múltiples aplicaciones	Ahorro de inventario

Aplicaciones

Estos aceites están destinados principalmente para la lubricación de cojinetes lisos, cojinetes de rodillos, ejes paralelos y engranajes cónicos. Son adecuados lubricantes multipropósito en sistemas que no están sujetos a cargas de impacto y que no requieren un desempeño contra presiones extremas. La familia Mobil Vac 500 Series posee una buena demulsibilidad que se retiene en condiciones de contaminación severa con agua. Los lubricantes Mobil Vacuoline 500 se utili aplicaciones que utilizan dispositivos de lubricación de salpicadura, de baño y de anillo y todos los demás métodos de aplicación que involucran bombas, vál equipos auxiliares. Se recomiendan para uso en sistemas hidráulicos donde se especifican aceites de mayor viscosidad. Son particularmente resistentes a los efecto exposición prolongada a altas temperaturas y se desempeñan bien en sistemas de circulación con tiempos cortos de residencia del aceite.

Entre las aplicaciones típicas se incluyen:

- Trenes de laminación "No-Twist"
- Engranajes rectos, biselados, helicoidales y doble helicoidales en servicio moderado

- Sistemas de circulación
- Mobil Vacuoline 525, 528, 533 pueden también utilizarse en sistemas hidráulicos que emplean bombas de engranajes, de paletas, radiales y axiales de pistón se requieren fluidos hidráulicos antidesgaste de alta viscosidad.
- Ciertos compresores y bombas de vacío que manejan aire y gases inertes, siempre y cuando las temperaturas de descarga no excedan los 150 °C, pero no son para compresores de aire respirable

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:
Danieli Tipo 21-0.597654.F BGV de bloque pedestal "No Twist"-TMB/TFS Rev 15

Este producto cumple o excede los requisitos de:
Especificación Morgan No-Twist® para aceites de calidad para laminadoras

Propiedades y especificaciones

Propiedad	525	528	533	537	546	548
Grado		ISO 150	ISO 220	ISO 320	ISO 460	ISO 680
Corrosión de la tira de cobre, 3 h, 100 C, Clasificación, ASTM D130	1A	1A	1A	1A	1A	1A
Demulsibilidad, agua libre total, aceites no EP, ml, ASTM D2711	39	38	36	39	35	36
Densidad a 15 C, kg/l, ASTM D1298	0,88	0,89	0,89	0,89	0,9	0,92
Emulsión, tiempo hasta 37 ml de agua, 54 C, min, ASTM D1401	15					
Emulsión, tiempo hasta 37 ml de agua, 82 C, min, ASTM D1401		15	15	15	15	15
Emulsión, tiempo hasta 40/37/3, 82 C, min, ASTM D1401		10	15	20	25	
Desgaste abrasivo FZG, etapa de carga de falla, A/8.3/90, ISO 14635-1	12	12	12	12	12	12
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	264	272	284	288	286	286
Espuma, secuencia I, estabilidad, ml, ASTM D892	0	0	0	0	0	0
Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892	10	5	5	10	5	0
Espuma, secuencia II, estabilidad, ml, ASTM D892	0	0	0	0	0	0
Espuma, secuencia II, tendencia, ml, ASTM D892	0	0	0	0	0	0
Espuma, secuencia III, estabilidad, ml, ASTM D892	0	0	0	0	0	0
Espuma, secuencia III, tendencia, ml, ASTM D892	0	0	0	0	0	0
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	10,7	14,4	18,8	24,4	29,4	36,9
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	89	146	215	309	453	677
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-24	-21	-15	-12	-12	-9
Características de prevención de la herrumbre; Procedimiento A, ASTM D 665	PASA	PASA	PASA	PASA	PASA	PASA

Propiedad	525	528	533	537	546	548
Características de prevención de la herrumbre; Procedimiento B, ASTM D 665	PASA	PASA	PASA	PASA	PASA	PASA
Índice de viscosidad, ASTM D2270	99	96	96	96	95	89

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiar menos que se indique lo contrario.

11-2022
ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical b.v.b.a.
Polderdijkweg
B-2030 Antwerpen, Belgium
<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect pro performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without nc All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intende override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved