Mobil Delvac™ 1330, 1340

Mobil Commercial Vehicle Lube , Canada

Huiles moteur diesel haute performance

Description du produit

Mobil Delvac™ 1330 et 1340 sont des huiles moteur diesel monogrades à haute performance composées d'huiles de base de technologie perfectionnée et d'un sy équilibré d'additifs. Elles sont spécialement conçues pour le rendement dans les moteurs diesel à 2 temps fonctionnant dans des conditions sévères pour des applic routières et tout-terrain. Les huiles monogrades Mobil Delvac 1300 sont utilisées dans une large gamme d'applications pour lesquelles un lubrifiant monogra conseillé.

Caractéristiques et avantages potentiels

Caractéristiques	Avantages et améliorations possibles
Excellente protection contre l'épaississement de l'huile, les dépôts à haute tempér ature, l'accumulation de boue, la dégradation de l'huile et la corrosion	Durée de vie du moteur prolongée Moins d'usure Excellente protection contre le grippage des segments
Réserve d'alcalinité accrue	Contrôle des dépôts et de l'usure à long terme Contrôle la formation d'acides lors de l'utilisation de carburant à haute teneur oufre

Applications

- Camions en service routier léger ou intense
- Utilisation tout-terrain, incluant les industries de la construction, des carrières, minières et agricoles

Caractéristiques moyennes et homologations

Les produits Mobil Delvac 1300 monogrades est recommandée dans les applications exigeant :	Mobil Delvac 1330	Mobil Delvac 134(
API CF, CD	X	X
API CF-2, CD-II	X	X
API SL, SJ, SH	X	X
Mack EO-K/2	X	X
Allison C-4	X	
Caterpillar TO-2	X	X
Vickers 35VQ25	X	X

Caractéristiques moyennes

Mobil Delvac 1300 Monogrades	Mobil Delvac 1330	Mobil Delvac 1340
Grade SAE	30	40
Viscosité, ASTM D445		
Viscosité, cSt à 40 °C	102	137

Mobil Delvac 1300 Monogrades	Mobil Delvac 1330	Mobil Delvac 1340
Viscosité, cSt à 100 °C	12,0	14,3
Indice de viscosité, ASTM D2270	108	102
Cendres sulfatées, % massique, ASTM D874	1,0	1,0
Indice d'alcalinité totale, ASTM D2896	8,2	8,2
Point d'écoulement, °C, ASTM D5949	-24	-15
Point d'éclair, °C, ASTM D92	238	242
Couleur, ASTM D1500	3,0	3,0
Densité, kg/m3 à 15 °C, ASTM D4052	888	890

Santé et sécurité

Les produits décrits dans cette fiche technique sont fabriqués à partir d'huiles de base de haute qualité, soigneusement mélangées avec des additifs choisis. Comm
tous les produits pétroliers, une bonne hygiène personnelle et une manutention soignée sont de rigueur. Évitez le contact prolongé avec la peau, les projections d
yeux, l'ingestion et l'inhalation des vapeurs. Pour plus de détails, voir la fiche signalétique de ce produit.

Remarque : Les produits décrits dans cette fiche technique ne sont PAS contrôlés par le règlement canadien SIMDUT.

Toutes les marques de commerce dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou d'une de ses filiale
indication contraire.

04-2023

Pétrolière Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques
Lubrifiants et Produits Spéciaux
240 Fourth Ave SW
C. P. 2480, Succursale M
Calgary AB T2P 3M9
1-800-268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécificatio
variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les pré
données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas offerts à l'échelle locale. Pour de plus amples renseignements, veuille
adresser à votre représentant ExxonMobil ou visiter le www.exxonmobil.com
ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenu
les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'é
locale.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved