



## Seria UNIREX™ N

Mobil Grease , Poland

Smary do łożysk pracujących w wysokich temperaturach

### Opis produktu

UNIREX™ N to wysokiej jakości smary na bazie kompleksu litowego, odpowiednie do łożysk tocznych pracujących w wysokich temperaturach. Te uniwersalne mogą być stosowane w różnorodnych aplikacjach przemysłowych; w szczególności zalecane są do smarowania silników elektrycznych.

Nie zaleca się wykorzystywania smarów UNIREX N w warunkach bardzo dużych obciążeń, w których wymagane są dodatkowe właściwości przeciwwzatarciowe.

UNIREX N 2 spełnia wymagania norm DIN 51825 - K2N - 20L oraz ISO L-XBDGB 2.

UNIREX N 3 spełnia wymagania norm DIN 51825 - K3N - 20L oraz XBDHA 3.

### Właściwości i zalety

Smary Unirex N prezentują doskonałe rezultaty w wysokich i niskich temperaturach, odporność na wymywanie wodą i korozję oraz trwałość w różnorodnych zastosowaniach.

Cechy	Zalety i potencjalne korzyści
Doskonałe rezultaty w wysokich temperaturach	Zagęszczacz w postaci kompleksu litowego nie jest podatny na utratę konsystencji / wyciek z łożysk w temperaturze 190°C
Wyjątkowa trwałość smaru	Laboratoryjne badania wykazały doskonałe rezultaty w łożyskach pracujących w temperaturze do 140°C
Bardzo dobre właściwości w niskich temperaturach	Zapotrzebowanie na moc rozruchową jest niskie w temperaturach do co najmniej -20 ° C. Spełnia wymagania normy 51825 dla momentu obrotowego w temp. -20°C.
Doskonała stabilność mechaniczna	Wykazuje wysoką odporność na utratę konsystencji podczas pracy
Doskonała odporność na wodę i korozję.	Odporny na wypłukiwanie wodą i chroni łożyska przed korozją.
Doskonała praca w łożyskach wysokoobrotowych.	Doskonałe smarowanie wysokoobrotowych łożysk kulkowych. Unirex N3 zalecany jest w przypadkach, kiedy indeks obr DmN (obrotów x średnica łożyska) przekracza od 360 000.

### Zastosowania

UNIREX N 2 jest zalecany do smarowania silników elektrycznych. Można go stosować w silnikach elektrycznych w izolacji NEMA (National Electric Manufacturers Association) typu A, B i F.

W większości zastosowań UNIREX N aplikowany jest ręcznie. Mimo że UNIREX N 2 może być zastosowany w automatycznych systemach dozujących, obsługiwany przez te systemy zwykle nie wymaga tak długiej żywotności smaru, jaka charakteryzuje UNIREX N, gdyż jedną z funkcji systemów automatyczny wydzielanie smaru w określonych krótkich odstępach czasu. UNIREX N 3 nie powinien być wykorzystywany w takim systemie.

### Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:	2
--	---

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:	2
DIN 51825: 2004-06 K2N-20L	X
DIN 51825: 2004-06 K3N-20L	
ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 2	X
ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 3	

## Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne	2	3
Klasa lepkości	NLGI 2	NLGI 3
Typ zagęszczacza	Kompleks litowy	Kompleks litowy
Kolor, Wygląd	Zielony	Zielony
Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265	210	210
Wydzielanie oleju, 30 godz. w 100 C, [%wagi], ASTM D6184	1,5	0,6
Penetracja, 100 KX, 0,1 mm, ASTM D217	25	30
Penetracja, 60 cykli, 0,1 mm, ASTM D217	280	235
Test SKF Emscor, Odp. na rdzę, Woda dest., ASTM D6138	0, 1	0, 1
Lepkość kin. w 100°C, Dot. oleju bazowego, [mm <sup>2</sup> /s], ASTM D445	12,2	12,2
Lepkość kin. w 40°C, Dot. oleju bazowego, [mm <sup>2</sup> /s], ASTM D445	115	115
Wskaźnik lepkości, ASTM D2270	95	95
Test na wymywanie wodą, ubytek w 79°C, [%wag.], ASTM D1264	3,7	3,5

## Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na : internetowej: [www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx](http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx)

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

02-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiej

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: <https://www.mobil.pl/contact-us>

Tel +48 22 556 29 00

Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowi specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość pro Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych info

prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokum zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmio ExxonMobil.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved