



โมบิล ซูเปอร์ 2000 เทอร์โบสปีด 10W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์เกรดพรีเมียมสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30 เป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์เกรดพรีเมียมพิเศษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถปิคอัพที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและรถยนต์นั่งในประเทศไทยเพื่อให้ประสิทธิภาพในการทำงานและการปกป้องที่ดีเยี่ยม

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

ผลิตภัณฑ์จาก Mobil Super 2000 ได้รับการพิสูจน์แล้วในอุตสาหกรรม คุณจึงสามารถไว้วางใจว่าจะได้รับสมรรถนะที่คุณต้องการจากยานยนต์ของคุณ

Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30 ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการปนเปื้อนและความร้อนจากสภาพการขับขี่ที่ใช้งานหนัก

- รักษาความสะอาดของเครื่องยนต์ ปกป้องการสึกหรอ และให้สมรรถนะที่ดีเยี่ยม
- ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมตั้งแต่สตาร์ท
- ปรับปรุงการประหยัดเชื้อเพลิง
- อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันต่ำระหว่างรอบการให้บริการ ช่วยลดปริมาณการเติมเพิ่ม
- ป้องกันการเกิดออกซิเดชันสำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จได้ดีขึ้น
- เหมาะสำหรับการขับขี่ในเกือบทุกประเภท

การใช้งาน

Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30 คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้คุณมั่นใจได้กับการปกป้องที่เหนือกว่าน้ำมันทั่วไป ขอแนะนำเป็นพิเศษสำหรับรถประเภทต่อไปนี้ที่ต้องทำงานในสภาวะต่อไปนี้:

- เทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุด
- เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถยนต์นั่ง รถ SUV รถบรรทุกเบา และรถตู้
- การขับขี่ทั่วไปบนทางหลวง
- การใช้งานปกติจนถึงหนักหน่วง
- เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ
- เครื่องยนต์สมรรถนะสูง
- การใช้งานในเมืองที่ต้องหยุดรถเป็นพัก ๆ
- การขับขี่แบบออฟโรดที่มีฝุ่นและโคลนโดยทั่วไป
- การลากพ่วงและจุดลากโหลدن้าหนักสูง

ให้ศึกษาในคู่มือสำหรับผู้ใช้งานยนต์เพื่อตรวจสอบเกรดความหนืดที่แนะนำและข้อกำหนดสำหรับยานพาหนะเฉพาะของคุณเสมอ

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:
API CI-4
API SL

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 10W-30
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	141
ค่าความเป็นด่างรวม, mgKOH/g, ASTM D2896	8.9
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-36
ความหนืดแบบ Mini-Rotary Viscometer ความหนืดปรากฏ, -30 C, mPa.s, ASTM D4684	16500
ความหนืดไคน์มาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	80
ความหนืดไคน์มาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	11.7
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3.5
จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	225
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	1.1

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

01-2564
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited
3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road
Klong Ton, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และการะความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO
ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved